ИЦ "АкадемСиб"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «АкадемСиб»

_____ И.Н. Понков

«_15_» _февраля_ 2010 г.

М. П.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21АВ09
зарегистрирован в Госреестре
«_14_» __июля_____2008 г.
Действителен до
«_14_» __июля_____2011 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2608 от 15 февраля 2010 г.

Основание для проведения испытаний **Решение органа по сертификации**

Наименование продукции **Предварительно сжатые самораспирающиеся уплотнительные ленты**

Производитель продукции **"Krimelte OU", Эстония**

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов **Акт отбора образцов от 12.01.2010 г.**

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах **Предварительно сжатые самораспирающиеся уплотнительные ленты ПСУЛ 50/80 – 3 обр.**

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ **№ 2591 от 28.01.2010 г. И-2591 – 3**

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний **ГОСТ 17177-94, ГОСТ 7912-74**

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов **28.01.10 - 15.02.2010 г.**

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях **1 Результаты испытаний (на 1 листах)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: **Предварительно сжатые самораспирающиеся уплотнительные ленты, производства "Krimelte OU", Эстония по ниже приведенным параметрам соответствуют спецификации производителя.**

LEMMA ®
+7(495) 6423946
+7(495) 6616432
http://www.lemma24.ru

Приложение 1 к протоколу испытаний № 2608
От « 15 » февраля 2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2591	28.01. 2010	ПСУЛ 50/80	И-2591–1/3	28.01. - 15.02. 2010	Плотность, кг/м^3	спецификация производителя	Не более 50/80	ГОСТ 17177-94	50/80	
2591	28.01. 2010		И-2591–1/3		Прочность при растяжении, кПа		Не менее 155	ГОСТ 17177-94	158	
2591	28.01. 2010		И-2591–1/3		Эластичность при отрицательной температуре, ^{0}C		Не выше -40	ГОСТ 7912-74	-40	
2591	28.01. 2010		И-2591–1/3		Сжимаемость, кПа		4…5	ГОСТ 17177-94	4,7	

Руководитель подразделения _____ Кучер В.В.

Испытатель _____ Приманчук С.С.

Лист 1

www.lemma24.ru +7(495) 6423946 +7(495) 6616432 LEMMA®